




Аккумуляторы серии Энергия АКБ 12-7 созданы специально для работы в буферном режиме эксплуатации. Срок службы батареи составляет не менее 5 лет. Благодаря применению технологии AGM и использованию материалов высокой чистоты, обеспечивается крайне низкий саморазряд. Идеальны для работы в устройствах бесперебойного электропитания, охранной сигнализации, информационных и телекоммуникационных системах и других типах оборудования.

Габариты


мм: 151±1,5 (Д) x 65±1 (Ш) x 100±1 (В)



Характеристики

Емкость (25°C)	20 часовой режим (10,5 В)	7 А*ч
	10 часовой режим (10,5 В)	6,5 А*ч
	1 часовой режим (9,6 В)	4,2 А*ч
Внутреннее сопротивление (полная зарядка, 25 °С)		~25 мΩ
Зависимость емкости от температуры (10 часовой режим)	40 °С	102 %
	25 °С	100 %
	0 °С	85 %
	-15 °С	65 %
Саморазряд при хранении (25 °С)	3 месяца	91 %
	6 месяцев	82 %
	12 месяцев	65 %
Номинальная рабочая температура		25 °С ± 3 °С
Диапазон рабочих температур	разряд	-15 - +50 °С
	заряд	-10 - +50 °С
	хранение	-20 - +50 °С
Диапазон зарядного напряжения в буферном режиме (25 °С)		13,50-13,80 В
Диапазон зарядного напряжения в циклическом режиме (25 °С)		14,50-15,00 В
Максимальный ток заряда		2,1 А
Максимальный ток разряда		105 А (5 сек)
Срок службы в буферном режиме (20 °С)		5-7 лет

Габариты клемм



Спецификация

Номинальное напряжение, В	12В	
Емкость (для 10часового режима разряда), А*ч	7	
Габариты, мм	Длина	151
	Ширина	65
	Высота	94
	Высота с клеммами	100
Вес, кг		2,1 ± 5 %

Характеристики разряда постоянным током: А (25 °С)


U/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 часа	3 часов	4 часов	5 часов	10 часов	20 часов
9,6 В	26,7	16,9	13,2	7,46	4,59	2,51	1,74	1,44	1,22	0,66	0,36
9,9 В	25,9	16,4	12,9	7,31	4,52	2,49	1,72	1,43	1,21	0,66	0,35
10,2 В	24,9	15,8	12,4	7,08	4,40	2,47	1,71	1,42	1,21	0,66	0,35
10,5 В	23,8	15,1	12,0	6,91	4,31	2,43	1,70	1,41	1,20	0,65	0,35
10,8 В	22,5	14,2	11,4	6,66	4,18	2,37	1,65	1,36	1,16	0,64	0,34

Характеристики разряда постоянной мощностью: Вт (25 °С)


U/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 часа	3 часов	4 часов	5 часов	10 часов	20 часов
9,6 В	298	191	151	85,4	53,1	29,3	20,6	17,1	14,6	7,95	4,26
9,9 В	289	185	147	83,7	52,3	29,2	20,5	17,0	14,5	7,92	4,25
10,2 В	278	178	142	81,2	51,0	28,9	20,3	16,9	14,4	7,88	4,23
10,5 В	266	170	137	79,2	50,0	28,5	20,2	16,8	14,3	7,84	4,20
10,8 В	251	161	130	76,3	48,4	27,8	19,6	16,3	13,9	7,68	4,12

Все указанные величины ориентировочные (Точность ± 2 %)


Разрядные характеристики




Характеристики заряда (буферный режим)




Зависимость емкости от температуры




Характеристики саморазряда




Зависимость срока службы от температуры, в буферном режиме




Зависимость кол-ва циклов от глубины разряда



Зависимость напряжения разомкнутой цепи (OCV) от емкости (25°С)



Зависимость напряжения заряда от температуры



Техническое обслуживание

Ежемесячно проверять величину напряжения батареи.
Каждые три месяца рекомендуется провести тренировочный заряд.
Методика тренировочного заряда:
Разряд: полностью разрядить АКБ.
Заряд: макс. ток 0,3 СА, постоянное напряжение 14,4–14,7В в течение 24 ч.
Температурный фактор заряда: -3мВ/°С/Эл.
Срок службы АКБ зависит от количества циклов, глубины разрядов, температурного режима, напряжения заряда и других факторов.
Если АКБ не эксплуатируется, заряжайте ее по крайней мере раз в полгода!

Guangzhou NPP Power Co.,Ltd
No.3 Longhui Industrial Road, Huashan Town, Huadu District,
Guangzhou, China. Китай
ООО «СПЕЦТОРГ»
129347, г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 10, корп. 2